InSync FC

Universelles Malfarben- und Glasursystem

Brenntabelle

BRENNPARAMETER*	Schichttechnik		Vollanatomisch	
	Stain	*Glaze*	*Stain*	*Glaze*
Bereitschaftstemperatur [°C]	450	450	450	450
Trockenzeit [min]	2	2	2	2
Schließzeit [min]	4	4	4	4
Starttemperatur [°C]	600	600	620	620
Vakuum Start [°C]	600	600	620	620
Heizrate [°C/min]	45	45	45	45
Endtemperatur [°C]*	730	730	740	760
Vakuum Ende [°C]	730	730	740	760
Haltezeit [min]	1	1	1	1
Öffnungszeit [min]	1	1	1	1

! Die angegebenen Brenntemperaturen sind Richtwerte und können je nach Ofentyp variieren.