



Galileo

WAK 25-500/600 °C (µm/mK): 16,2/ 16,5



GELBE

UNIVERSALLEGIERUNG

Indikation:

Fräsarbeiten, Teleskopkronen, Kronen und Brücken großer Spannweiten.

Zusammensetzung:

Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Andere Metalle
74,3	7,0	3,0	11,0	-	Zn, In, Ir

Dichte	16,4	
Vorwärmtemperatur	700	
Gießtemperatur	1200-1235	
Schmelzintervall	950-1060	
Lot	vor dem Brand Preci 915	nach dem Brand 770
Oxydbrand	800 / 10` / Vac.	
Physikalische Eigenschaften	vor dem Brand	nach dem Brand
Härte (HV5)	240	230
Bruchdehnung	5	10
0,2 % Dehngrenze	400	440
Maximale Zugfestigkeit	560	400

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der jeweiligen Verarbeitungsanleitung!

Die Messungen erfolgten nach DIN EN ISO 1562

Jensen Dental Inc. 

50 Stillman Road

North Haven, CT 06473 (USA)

info@jensendental.com | www.jensendental.com  0344

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
D-72555 Metzingen

Telefon 0800-8573230
info@jensendental.de
www.jensendental.de

 **JENSEN**
DENTAL