



JRVT-PF

SATTGELBE

Indikation:
In-/Onlays, Kronen und Brücken mäßiger Beanspruchung.


Zusammensetzung:

Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Andere Metalle
77,0	1,0	-	13,0	8,5	Zn, In, Ir

Dichte	15,4		
Vorwärmtemperatur	650		
Gießtemperatur	1000-1050		
Schmelzintervall	900-955		
Lot	Preci-Lot 830		
Arbeitstemperatur	830		
Phys.-Eigenschaften	Nach dem Guss	ausgehärtet	wärmebehandelt
Härte (HV5)	120	-	-
Bruchdehnung	50	40	-
0,2 % Dehngrenze	225	300	-
Max. Zugfestigkeit	395	440	-

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der jeweiligen Verarbeitungsanleitung!

Die Messungen erfolgten nach DIN EN ISO 1562

Jensen Dental Inc. 
50 Stillman Road
North Haven, CT 06473 (USA)

info@jensendental.com | www.jensendental.com  0344

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
D-72555 Metzingen

Telefon 0800-8573230
info@jensendental.de
www.jensendental.de

 **JENSEN**
DENTAL